

Product Informatie Blad

RedFox® EPDM-spuitlijm drukvat

PRODUCTOMSCHRIJVING

RedFox® EPDM-spuitlijm drukvat is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van alle soorten producten op alle ondergronden. RedFox® EPDM-spuitlijm drukvat wordt geleverd in een drukvat van 17 liter.

TOEPASSING

RedFox® EPDM-spuitlijm drukvat wordt gebruikt om EPDM-folie direct op een ondergrond te verlijmen en is geschikt voor alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen- en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. RedFox® EPDM-spuitlijm drukvat is door zijn hoge vaste stoffengehalte de meest universele lijm uit onze productrange.

Deze contactlijm is geschikt voor het verlijmen van zowel Amerikaanse als Europese EPDM en is makkelijk toe te passen wanneer grotere oppervlaktes worden gelijmd.

MATERIAAL

SBR Rubber



SPECIFICATIES

RedFox® EPDM-spuitlejm drukvat is zeer geschikt voor ondergronden die een grote sterkte vereisen, dus perfect om op een EPDM-dak toe te passen.

Technische specificaties	Waarde
Verwerkingstemperatuur	5 °C tot 40 °C
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot 130 °C
Verbruik	70 - 80 gram/m ²
Open tijd	3 - 4 minuten
Vaste stoffen	40 %
Kleur	groenachtig
Spray patroon	WEB
VOC	544 g/l
Maximale opbrengst	80 m ²

VOORDELEN

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM-vrij

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet)-informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.
2. De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken.
3. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal.
4. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen.
5. Na 2 - 4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen.
6. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel en extra laag aanbrengen.