



Product Informatie Blad

RedFox® MS Polymeer 290 ml

PRODUCTOMSCHRIJVING

RedFox® MS Polymeer is een zwartkleurig, universeel hecht- en constructie voegafdichtingsmiddel voor het hechten van allerlei soorten materialen behalve PE en PP. RedFox® MS 60 Polymer is volledig vrij van oplosmiddelen, weekmakers, siliconen en Isocyanaten en is KOMO® gecertificeerd.

TOEPASSING

EPDM MS Polymeer kit wordt gebruikt voor het kitten, dichten en afwerken van een EPDM-dak. Hierdoor worden lekkages voorkomen.

Ook is deze kit ideaal om een dakdoorvoer met een EPDM-flap op EPDM-dakfolie te plakken en bij het monteren van een daktrim op EPDM-dakbedekking.

MATERIAAL

MS Polymeer



SPECIFICATIES

RedFox® MS Polymeer kit is zeer geschikt voor ondergronden die een grote sterkte vereisen, dus perfect om bij het leggen van een EPDM-dakbedekking te gebruiken. Ook is deze kit hittebestendig, waterafstotend en heeft hij een open tijd van meerdere uren. De kit droogt niet uit en wordt niet poreus na verloop van tijd!

Technische specificaties	Waarde
100% Modulus	1.32MPa N/mm ²
Extrusiewaarde bij 3mm/4 bar	150 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Bewaartemperatuur	5°C tot 25°C
Basis	MS Polymeren
Uitharding	3mm per 24 uur
Dichtheid	1.58 gr/ml
Vloeiweerstand ISO 7390	<2mm
Rek bij breuk	400%
Bewegingsopname	25%
Treksterkte	2.6 n/mm ²
Hardheid	58 shore a
Huidvorming bij 23°C	10 minuten
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C
Chemische bestendigheid	Goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen
Houdbaarheid	18 maanden (ongeopende verpakking)

VOORDELEN

- Duurzaam elastisch blijvend
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimpvrij
- Hoge mechanische weerstand
- Schimmel en bacteriebestendig
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Overschilderbaar met het meeste water gedragen en 2k verfsystemen.

VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.
2. Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn.
3. Kit eenzijdig aanbrengen met de REDFOX® op de te kitten materialen in rillen met een tussenafstand van 10 tot 20 cm. Aanbevolen wordt om geen dotten te gebruiken. Eventueel REDFOX® Primer toepassen voor een verbeterde hechting.
4. Na het aanbrengen materialen 24 uur de benodigde ondersteuning geven.